

# CERAMIN

## BURKOLÁSI SEGÉDLET

A **Ceramin ásványkompozit** burkolólpokat beltéri függőleges- és vízszintes burkolatként alkalmazható falfelületek és padlók burkolásához lakossági és ipari környezetben, családi házakban, magánlakásokban, irodákban, üzletekben, éttermekben, szolgáltató intézmények közösségi tereiben, de akár **vizes helyiségekben is**, amennyiben azok megfelelő vízszigeteléssel ellátottak.

A vízterhelésnek kitett helyiségekben (pl. fürdő, zuhanyzó stb.) alapozást követően Knauf Superkleber ragasztóval, azokban a helyiségekben, ahol elegendő a nedvességállóság (pl. nappali, előszoba, konyha stb.) **ProfiFloor LVT Max padlóalátéttel**. Amennyiben hosszantartó, esztétikus és terhelhető burkolatot szeretnénk, a kivitelezéssel kapcsolatos alábbi gyártói ajánlásokat mindenképpen érdemes betartani:

**A burkolandó felületek legyenek szabványosan szilárdak, felületi egyenletlenségektől mentesek (sík), szárazak, teherbíróak és méretpontosak, valamint minden olyan szennyeződéstől mentesek, melyek megakadályozhatják a megfelelő tapadást, mint pl. por, olaj, zsír, ragasztómaradványok és laza részek.**



### ELÉRHETŐSÉG:

email: [baudekor@baudekor.hu](mailto:baudekor@baudekor.hu)  
telefon: +36 30 500 9767

# CERAMIN

## BURKOLÁSI SEGÉDLET

**A CERAMIN PADLÓBURKOLATOKAT KÉTFÉLEKÉPPEN IS LETEHETJÜK:**

### 01 **Meglévő burkolatra történő ragasztás:**

Meglévő burkolaton kopogtatással ellenőrizze, hogy a fogadó felület kellően stabil, és az új burkolat fogadására alkalmas állapotú. A meglazult lapokat távolítsa el, és simítsa ki alattuk az egyenetlen fogadófelületet PL vagy PL Plusz Univerzális kiegyenlítő- és simítóhabarccsal.

A régi, de még használható burkolatoknak tökéletesen kell tapadniuk és teherbírónak kell lenniük, kerámia burkolatokat és természetes köveket illetve egyéb nedvszívással nem rendelkező felületeket alaposan meg kell tisztítani és Knauf Haftemulsion tapadó-alapozóval le kell kenni. A tapadóhíd javasolt felhordási mennyisége 1dl /m<sup>2</sup> (hígítás esetén is ezzel a mennyiséggel számolhatunk, ecsettel vagy hengerrel hordjuk fel).

### 02 **Hagyományos nedvszívással rendelkező felületek**

Hagyományos nedvszívással rendelkező felületeket (beton, cementesztrich, kalciumsulfát esztrich, mész-cement vakolatok, zsákos vakolatok, gipszvakolatok, gipszkarton) Knauf Haftemulsion alapozóval le kell alapozni.

A 2-3 mm-nél nagyobb felületi egyenetlenséggel rendelkező fal- és padlófelületek a Ceramin lapok leragasztása előtt ki kell egyenlíteni. Állékony, glettelhető javítóanyagként használjunk SCHÖNOX PL-t, nagyobb padlófelületek önterülő kiegyenlítéséhez a SCHÖNOX UNIPLAN alkalmazható, vastagabb, akár több cm-es öntéshez használjuk a SCHÖNOX FPL PLUS-t.

**Bár a Ceramin burkolat nem csak a meleg-, de akár számos hidegburkolatnak is tökéletes alternatívája, ügyeljünk rá, hogy fektetése és rögzítése a melegburkolati szerszámokkal és technológiával történik. Ezért a Knauf Superkleber ragasztót kizárólag TKB A1-A4 illetve B1-B3 fogazású simítóval szabad felhordani ügyelve a helyes ragasztóvastagságra, ami általában nem több, mint 250-400 g/m<sup>2</sup>.**

#### **ELÉRHETŐSÉG:**

email: [baudekor@baudekor.hu](mailto:baudekor@baudekor.hu)  
telefon: +36 30 500 9767

# CERAMIN

## BURKOLÁSI SEGÉDLET

### KNAUF SUPERKLEBER RAGASZTÓ MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

- bedolgozási idő: 20 perc
- műveleti idő: a korrigálhatóság ideje: Kb. 10 perc (az alapfelület és a környezet hőmérsékletétől függően)
- nyitott idő: (en 1346 szerint): >20 perc
- bedolgozási hőmérséklet: Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5 C és +25 C között, huzatmentes, árnyékos helyen.
- járható: kb. 24 óra múlva

Lábazati szakaszban, illetve vizes helyiségek negatív sarkainál, csatlakozó hézagoknál használjuk tartósan rugalmas tömítő szilikont.

A kivitelezés során a burkolatra kenődött ragasztómaradványokat vizes ruhával haladéktalanul el kell távolítani!

Vízterhelésnek kevésbé kitétt felületek esetén, ahol elegendő a nedvességálló felület (pl. nappali, konyha, előszoba, hálószoba stb.) a Ceramin padlók lerakásához ProfiFloor LVT Max padlóalátét használata ajánlott.

### A BAU DEKOR KFT YOUTUBE CSATORNÁJÁN TÖBB ÉRDEKES VIDEÓT TALÁL:

#### Ceramin falburkolás:

[https://www.youtube.com/watch?v=IHR6q\\_WAbbU](https://www.youtube.com/watch?v=IHR6q_WAbbU)

#### Ceramin padlóburkolás:

<https://www.youtube.com/watch?v=SuFiQx7CMYU>

#### Ceramin felrakás:

[https://www.youtube.com/watch?v=ACeH6JYH\\_Dk](https://www.youtube.com/watch?v=ACeH6JYH_Dk)



### FONTOS INFORMÁCIÓ:

*Padlóösszefolyók esetén a Ceramin burkolatok használata nem javasolt. (A Megalock és nütos illesztési rendszerek az összefolyóknál képzett felületi törés miatt szétnyílhatnak és ezáltal a nedvesség a burkolat alá szívároghat.)*

### ELÉRHETŐSÉG:

email: [baudekor@baudekor.hu](mailto:baudekor@baudekor.hu)  
telefon: +36 30 500 9767

# CERAMIN

## BURKOLÁSI SEGÉDLET

**ALAPVETŐ RÉTEGRENDEK** (a felület minőségétől és a szükséges előkészítő folyamatoktól függően egyes esetek eltérőek lehetnek, padlófűtés esetén dupla száradási idővel kell számolni, (mert nincs fuga a lapok között így lassabban távozik a nedvesség a ragasztóból) amikor a kellő a száradási idő letelt, akkor a padlófűtést fokozatosan kell ráengedni a padlóra. A száradási idő figyelmen kívül hagyása, és a padlófűtés gyors és magas hőmérsékletű bekapcsolódása a Ceramin padlólapok elválását fogja eredményezni.

**Ceramin padlóburkolat (ragasztás, normál fűtés):**

Fontos! A vizes helységekben mindenképp szükséges a megfelelő vízszigetelés!

**Beton aljzat** – alapozó – ragasztó - burkolat

**Meglévő burkolat** – alapozó – ragasztó – burkolat

**Ceramin padlóburkolat (ragasztás, padlófűtés):**

Fontos! A vizes helységekben mindenképp szükséges a megfelelő vízszigetelés!

**Beton aljzat** – kiegyenlítő rétegbe ágyazott padlófűtés – alapozó – ragasztó – burkolat

**Meglévő burkolat** - kiegyenlítő rétegbe ágyazott padlófűtés – alapozó – ragasztó – burkolat

**Ceramin padlóburkolat (LVT Max padlóalátét, normál fűtés):**

**Beton aljzat** – LVT Max padlóalátét – burkolat

**Meglévő burkolat** - LVT Max padlóalátét – burkolat

**Ceramin padlóburkolat (LVT Max padlóalátét, padlófűtés):**

**Beton aljzat** – kiegyenlítő rétegbe ágyazott padlófűtés – LVT Max padlóalátét – burkolat

**Meglévő burkolat** - kiegyenlítő rétegbe ágyazott padlófűtés – LVT Max padlóalátét – burkolat

**Ceramin falburkolat: (kizárólag ragasztással)**

**Burkolandó felület** – alapozó - ragasztó - burkolat

Amennyiben további információra lenne szüksége, esetleg kérdése lenne termékeinkkel kapcsolatban kérem vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

**EMAIL: BAUDEKOR@BAUDEKOR.HU**

**TELEFON: +36 30 500 9767**



### ELÉRHETŐSÉG:

email: [baudekor@baudekor.hu](mailto:baudekor@baudekor.hu)

telefon: +36 30 500 9767